

Lehm - Kleister

Zusammensetzung: Lehm, Roggenleim

Anrichten des Leims:

- Lehmkleister HL-SL 10 kg wird in 25 - 30 Liter Wasser angerührt.
- Eine Quellzeit von wenigstens 2 Stunden ist erforderlich.
- Er braucht eine Konsistenz wie Kleister oder Tapetenleim.
- Der Lehmkleister ist NUR 24 h nach dem Ansetzen verwendbar.

Bindemittel im Hanffaser Luftdichtung - Verbund - System

- in Verbindung mit der Hanfvlies-Tapete HPM: 12,5 qm = 500 mm x 25 lfm
- in Verbindung mit Hanfvlies-Bahn Eckanschlüsse: 200 mm x 25 lfm

Mit einem Sack 10 kg Lehmkleister kann eine Rolle Hanf-Tapete (12,5 qm) beidseitig geleimt und geschlämmt werden.

Leim und Anstrich für das 2-Schicht-Kraftpapier

- Als Diffusionsdichtungen auf einer Schalung oder Sparschalung gegen eine Dämmung sind die Überlappungen der 2-Schicht-Kraftpapier-Bahnen mit Lehm-Kleister zu verleimen.
- Die flächenbezogene Luftdurchlässigkeit wird deutlich verringert, wenn mit dem Lehm-Kleister ein Anstrich erfolgt.

Achtung:

Die wirklich langlebige Luftdichtung mit langen Standzeiten ist das Hanffaser Luftdichtung - Verbund - System aus Hanfvlies-Tapete und Lehm-Kleister.

Bei geringen Ansprüchen des Bauteils an die Aufnahme von Bewegungen bei höherer Windlast ist auch ein verklebtes und ggf. mit Anstrich qualifiziertes 2-Schicht-Kraftpapier zu verwenden.

Gerade für die Anschlüssen Wand-Dach, Dach-Giebel, Holz-Mauerwerk etc. ist das Hanffaser Luftdichtung-Verbund-System in Betracht zu ziehen.

